

固体蜡的选择指南

○：适用 △：取决于条件 ×：不适用

工艺流程条件 产品	工艺流程			润滑油耐性			洗净剂				
	切割	研磨	抛光	油类型	水或者水溶性		酒精	烃类 (石油类)	碱性	温水 ≥ 60°C	水 25°C
					弱碱	强碱					
艾特非克斯 (ADFIX) 系列	○	○	△	○	○	△	△~○	×	○	×	×
思凯伊瓦克斯 (SKYWAX) 系列	○	○	○	△~○	○	○	×~△	○	×	×	×
西伏特瓦克斯 (SHIFTWAX) 系列	○	○	△~○	△	○	△	×~○	○	○	×	×
艾鲁克瓦克斯 (ALCOWAX) 系列	○	○	△~○	△	○	○	○	○	×	×	×
艾克尔瓦克斯 (AQUAWAX) 温水可溶型	○	○	△~○	△	△	△	○	×~△	高温 ○ 室温 ×	○	×
艾克尔瓦克斯 (AQUAWAX) 水溶型	○	○	△~○	○	×	×	×	×	○	○	○

根据加工物尺寸，温度和其他工艺流程条件不同，固体蜡选择也许会不同。具体细节选择请联系我们。

关于本公司产品，使用前请务必参考安全说明书 (SDS)